

## Rør og presfittings – transporterte medier

Forbruksvann, frostvæsker og korrosjonsbeskyttelsesmidler, varmebærende medier

Systemnavn		Profipress	Profipress S	Sanpress				Prestabo	Prestabo	Seapress	
Rørmateriale		Kobber	Kobber	Syrefast stål 1.4401	Syrefast stål 1.4521	Syrefast stål 1.4401	Syrefast stål 1.4521	Syrefast stål 1.4401	Galvanisert stål	Varmfor-sinket stål	CuNiFe
Fitting-materiale		Kobber Rødgods	Kobber Rødgods	Syrefast stål				Rødgods	Galvanisert stål	CuNiFe	
Tetnings-element		EPDM	FKM	EPDM				EPDM	EPDM	EPDM	
Medium	Bemerkning	P <sub>max</sub> [bar]	T <sub>max</sub> [°C]								
Drikkevann	Krav ifølge den tyske drikkevannsforskrift, DIN 50 930-6	16	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renset vann (intet drikkevann)	Helt avsaltet, deionisert, demineralisert, destillert	16	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kjølevann, lukket system	Åpne systemer etter samråd	16	≥-25	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>3)</sup>	✓ <sup>2) 3)</sup>	✓
Vanddamp	Lavtrykks damplegg	≤1	120	✓	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	✓	✓	✓ <sup>1)</sup>
Brønnvann	Krav ifølge drikkevannsforskriften	16	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pumper - varmt vann, oppvarming	Ifølge DIN EN 12 828	16	110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Bytting av tetningselementene med FKM 2) Uten additiver 3) Korrosjonsbeskyttelse til AGI Q1517

  

Frostvæsker og korrosjonsbeskyttelsesmidler, varmebærende medier		Produkt / produsent												
Frostvæsker, kjølelake konsentrasjon 50%	Antifrogen N / Clariant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antifrogen L / Clariant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antifrogen Sol (Solcellesystemer) / Clariant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ethylenglycol (Ethan - 1,2 - diol)	16	-25 til 110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Propylenglycol (1,2 - propandiol)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tyfoxit / Tyforop Chemie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tyfozor / Tyforop Chemie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

## Oljetyper

Systemnavn	Profipress	Sanpress				Profipress G	Sanpress Inox G	Prestabo	Seapress
		Syrefast stål 1.4521	Syrefast stål 1.4401	Syrefast stål 1.4521	Syrefast stål 1.4401				
Rørmateriale	Kobber	Syrefast stål 1.4521	Syrefast stål 1.4401	Syrefast stål 1.4521	Kobber	Syrefast stål	Galvanisert stål	CuNiFe	
Fittingmateriale	Kobber Rødgods	Syrefast stål		Rødgods	Kobber Rødgods	Syrefast stål	Galvanisert stål	CuNiFe	
Tetnings-element	EPDM	EPDM				HNBR	HNBR	EPDM	
Medium	Bemerkning	P <sub>max</sub> [bar]	T <sub>max</sub> [°C]						
Mineralolje SAE	15 - 108 mm	16				✓ <sup>2)</sup>			
Fyringsolje ifølge DIN 51603-1 Dieselolje ifølge DIN EN 590	Ifølge tysk sikkerhetsforskrift TRbF 15-54 mm	5	40		✓	✓			
Palmeolje						✓ <sup>2)</sup>			
Rapsolje	DIN W 51805					✓ <sup>2)</sup>			
Sojaolje		10	70			✓ <sup>2)</sup>			
Solsikkeolje						✓ <sup>2)</sup>			
Biodiesel	EN 14214			✓ <sup>1)</sup>					
Palmeoljeoppvarming			90	✓ <sup>1)</sup>					

1) Bytting av tetningselementene med FKM 2) I kombinasjon med Sanpress rør 1.4521 og 1.4401

## Rør og presfittings – transporterte medier

## Gassarter

Medium	Bemerkning	P <sub>max</sub> [bar]	T <sub>max</sub> [°C]	Profipress				Sanpress				Profipress G		Sanpress Inox G		Prestabo		Seapress	
				Kobber	Kobber Rødgods	EPDM	FKM	Kobber	Rødgods	Syrefast stål 1.4521	Syrefast stål 1.4401	Syrefast stål 1.4521	Syrefast stål 1.4401	Kobber	Rødgods	Syrefast stål	HINBR	Galvanisert stål	Varmfor- sinkeret stål
Trykkluft	Oljekonsentrasjon ≤ 25 mg / m <sup>3</sup> 12 - 54 mm	16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Oljekonsentrasjon ≥ 25 mg / m <sup>3</sup> 12 - 54 mm	16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Naturgass	I overensstemmelse med G260	5																	
Flytende gass, propan, butan, metan	I overensstemmelse med G260	5																	
Acetylen	Testtrykk 24 bar 15 - 54 mm	2,5		✓ <sup>5)</sup>															
				✓															
Argon	12 - 54 mm 64 - 108 mm	16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carbogen	CO <sub>2</sub> + O <sub>2</sub> tørr 12 - 54 mm	16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ilt - O <sub>2</sub>	Skal holdes fri for olje og fett! 12 - 54 mm	10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nitrogen - N <sub>2</sub>	Nedstrøms for fordampere 12 - 54 mm	16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brint - H <sub>2</sub>	12 - 108 mm	5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karbondioksidd - CO <sub>2</sub>	Tørr 12 - 54 mm	16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karbonmonoksidd - CO	Komponenter av syrefast stål ikke tillatt 12 - 54 mm	16		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Bytting av tetningselementene med FKM 2) I kombinasjon med Sanpress rør 1.4521 og 1.4401 3) Ved høyere termisk belastbarhet: maks tillatt driftstrykk P<sub>max</sub> = 1 bar

4) Nesten kondensatfri 5) BAM-sertifisert (tysk materiale-sertifikat)

## Gassarter

Systemnavn	Profipress	Profipress S	Sanpress				Profipress G	Sanpress Inox G	Prestabo		Seapress
			Syrefast stål 1.4521	Syrefast stål 1.4401	Syrefast stål 1.4521	Syrefast stål 1.4401			Galvanisert stål	Varmfor- sint stål	
<b>Rør- materiale</b>	Kobber	Kobber	Syrefast stål 1.4521	Syrefast stål 1.4401	Syrefast stål 1.4521	Syrefast stål 1.4401	Syrefast stål	Galvanisert stål	Galvanisert stål	CuNiFe	
<b>Fitting- materiale</b>	Kobber Rødgods	Kobber Rødgods	Rusfritt stål	Rødgods	Rødgods	Kobber Rødgods	Syrefast stål	Galvanisert stål	Galvanisert stål	CuNiFe	
<b>Tetnings- element</b>	EPDM	FKM	EPDM	EPDM	EPDM	HNBR	HNBR	EPDM	EPDM	EPDM	
<b>Medium</b>	<b>Bemærkning</b>										
Grov vakuum	$P_{abs} = 200 \text{ mbar}$										
Formi- ergass, torr / Sveising inaktiv luftart	16	Ar + CO <sub>2</sub> (Eksempel Corgon) 15 - 54 mm									
	10	64 - 108 mm									
Dinitrogenoksid (Lattergass)	16	12 - 54 mm									
	10	64 - 108 mm									
Ethan	16	12 - 54 mm									
	10	64 - 108 mm									
Ethen (Ethylen)	16	12 - 54 mm									
	10	64 - 108 mm									
Helium	16	12 - 54 mm									
	10	64 - 108 mm									
Krypton	16	15 - 54 mm									
	10	64 - 108 mm									
Neon	16	15 - 54 mm									
	10	64 - 108 mm									
Ethen (Ethylen)	16	15 - 54 mm									
	10	64 - 108 mm									
Xenon	16	15 - 54 mm									
	10	64 - 108 mm									
Syntetisk luft	16	12 - 54 mm									
	10	64 - 108 mm									

1) Bytting av tetningselementene med FKM

## Rør og presfittings – transporterte medier

## Spesialmedier

Systemnavn	Profipress	Sanpress				Profipress G	Sanpress Inox G	Prestabo	Seapress
		Syrefast stål 1.4521	Syrefast stål 1.4401	Syrefast stål 1.4521	Syrefast stål 1.4401				
<b>Spesialmedier</b> Renhetskrav ifølge DIN EN 437 på anmodning									
<b>Medium</b>	<b>Bemærkning</b>	<b>P<sub>max</sub> [bar]</b>	<b>T<sub>max</sub> [°C]</b>						
Carbamid-løsning	Maks konsentrasjon 40 %	10	40	✓					
Ethanol		16	25	✓	✓				
Metanol	Advarsel: giftig!	16	25	✓	✓				
Kondensat	Fra kondenserende gasskjøle, ikke fra kondenserende oljekjøle!	16	110	✓	✓				
Kondensat	Fra damppanlegg	16	110	✓	✓				✓
Glycerol-triacetate		1	20	✓	✓				
Natronlud	30 % vannløsning	10	20	✓	✓				
Natronlud	50 % vannløsning	10	60	✓	✓				
Aceton	Flytende	5	-10 til 40	✓	✓	✓			
Ammoniak	Medium fri for CO <sub>2</sub> + H <sub>2</sub> O Advarsel: giftig!	2	25	✓	✓				
Biogass - før gassvasker	45 - 70% CH <sub>4</sub> / 20 - 45% CO <sub>2</sub>	5	70				✓		
Biogass - etter gassvasker	Ifølge G260 og G262	5	70				✓		
Oppvarming ved fermentering	Substrattemperatur 65 °C	10	105	✓					

## Ventiler – transporterte medier

Forbruksvann, frostvæsker og korrosjonsbeskyttelsesmidler, varmebærende medier

Forbruksvann		Produktnavn	Easytop kuleventil	Easytop kuleventil	Free flow ventil	Easytop Inox kuleventil	Easytop skrånventil	Easytop Inox skrånventil	Profipress G gasskulekran	Gasskulekran		
Medium	Bemerkning	P <sub>max</sub> [bar]	T <sub>max</sub> [°C]	Modell nr.	2270	2270.1 og 2270.2	2242	2370	2237 - 2239	2337 - 2339	2670 og 2671	G2101
				Fitting-materiale	Rødgods	Rødgods	Rødgods	Syrefast stål	Rødgods	Syrefast stål	Rødgods	Messing
				Tetning	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	HNBR	
Drikkevann	Krav ifølge tysk drikkevannsforskrift, DIN 50 930-6	16	110		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Renset vann (ntet drikkevann)	Helt avsaltet, deioniseret, demineralisert, destillert	16	110					✓		✓		
Kjølevann, lukket system	Åpent system etter samråd	16	≥-25		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Brennervann	Krav ifølge drikkevannsforskriften	16	110		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Pumper - varmt vann, oppvarming	Ifølge DIN EN 12 828	16	110		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>Frostvæsker og korrosjonsbeskyttelsesmidler, varmebærende medier</b>												
Frostvæsker, kjølelake konsentrasjon 50 %												
	Produkt / produsent											
	Antifrogen N / Clariant				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Antifrogen L / Clariant				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Antifrogen Sol (Solcellesystemer) / Clariant				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Ethylenglycol (Ethan -1,2 - diol)	16	- 25 til 110		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Propylenglycol (1,2 - propandiol)				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tyfoxit / Tyforop Chemie				✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tyfofor / Tyforop Chemie				✓	✓	✓	✓	✓	✓		

## Oljetyper

Oljetyper	Medium	Bemerkning	P <sub>max</sub> [bar]	T <sub>max</sub> [°C]	Produktnavn	Easytop kuleventil	Easytop kuleventil 2270.1 og 2270.2	Free flow ventil	Easytop Inox kuleventil	Easytop skræventil	Easytop Inox skræventil	Profipress G kuleventil gass	Kuleventil gass
Mineralolje SAE			16									✓	✓
Fyringsolje ifølge DIN 51603-1 Dieselolje ifølge DIN EN 590		Ifølge den tyske sikkerhetsforskrift TRbF 15 - 54 mm	5	40								✓	✓
Palmeolje												✓	✓
Rapsolje		DIN W 51805		70								✓	✓
Sojaolje			10									✓	✓
Solsikkeolje												✓	✓
Oppvarming med palmeolje		Fittings ikke i palmeolje		90		✓	✓	✓	✓	✓			

## Ventiler – transporterte medier

## Gassarter

Medium	Bemerkning	P <sub>max</sub> [bar]	T <sub>max</sub> [°C]	Produktnavn	Easytop kuleventil	Easytop kuleventil 2270.1 og 2270.2	Free flow ventil	Easytop Innox kuleventil	Easytop skråventil	Easytop Innox skråventil	Profipress G gasskulekran	Gasskulekran
Trykkluft	Oljekonsentrasjon ≤ 25 mg / m <sup>3</sup> 12 - 54 mm	16	60	Gassarter Renhetskrav ifølge DIN EN 437 på anmodning	✓	✓		✓			✓	✓
		10						✓				
	16											
	10											
Naturgass	ifølge G260	5									✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>
		5								✓ <sup>1)</sup>	✓ <sup>1)</sup>	
Flytende gass, propan, butan, metan	ifølge G260	16			✓						✓	✓
		10									✓	✓
Argon	12 - 54 mm	16			✓						✓	✓
	64 - 108 mm	10			✓						✓	✓
Carbogen	CO <sub>2</sub> + O <sub>2</sub> tørr	16			✓						✓	✓
	12 - 54 mm	10			✓						✓	✓
Nitrogen - N <sub>2</sub>	Nedstrøms for fordampere	16			✓						✓	✓
	12 - 54 mm	10			✓						✓	✓
Brint - H <sub>2</sub>	12 - 108 mm	5			✓						✓	✓
	Tørr	16			✓						✓	✓
Karbondioksid - CO <sub>2</sub>	12 - 54 mm	16			✓						✓	✓
	64 - 108 mm	10			✓						✓	✓
Karbonmonoksid - CO	Komponenter av syrefast stål ikke tillatt!	16			✓						✓	✓
	12 - 54 mm	10			✓						✓	✓

1) Ved høyere termisk belastbarhet: maks tillatt driftstrykk P<sub>max</sub> = 1 bar

## Gassarter

Medium	Bemærkning	P <sub>max</sub> [bar]	T <sub>max</sub> [°C]	Produktnavn	Easytop kuleventil	Easytop kuleventil	Easytop kuleventil	Free flow ventil	Easytop Inox kuleventil	Easytop skræventil	Easytop Inox skræventil	Profipress G gasskulekran	Gasskulekran
<b>Gassarter</b> Renhetskrav ifølge DIN EN 437 på anmodning													
Grov vakuuum	P <sub>abs</sub> = 200 mbar				✓							✓	
Formiergass, tørr / Svejsning inaktiv luftart	Ar + CO <sub>2</sub> (Eksempel Corgon)	16			✓							✓	
		12 - 54 mm	10									✓	
Dinitrogenoksid (Lattergass)		16											
		12 - 54 mm	10										
Ethan		16											
		12 - 54 mm	10										
Ethen (Ethylene)		16											
		12 - 54 mm	10										
Helium		16	60										
		12 - 54 mm	10										
Krypton		16			✓								
		15 - 54 mm	10										
Neon		16			✓								
		15 - 54 mm	10										
Xenon		16			✓								
		15 - 54 mm	10										
Syntetisk luft		16			✓								
		12 - 54 mm	10										

## Ventiler

## Spesialmedier

Medium	Bemerkning	P <sub>max</sub> [bar]	T <sub>max</sub> [°C]	Spesialmedier								
				Renhetskrav ifølge DIN EN 437 på anmodning								
				Easytop kuleventil	Easytop kuleventil	Free flow ventil	Easytop Inox kuleventil	Easytop skråventil	Easytop Inox skråventil	Profipress G gasskulekran	Gasskulekran	
				Modell nr.	2270	2270.1 og 2270.2	2242	2370	2237 - 2239	2337 - 2339	2670 og 2671	G2101
				Fitting-materiale	Rødgods	Rødgods	Rødgods	Syrefast stål	Rødgods	Syrefast stål	Rødgods	Messing
				Tetning	EPDM		EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	HNBR	
Carbamidløsning	Maks konsentrasjon 40 %	10	40					✓				
Ethanol		16	25					✓				
Metanol	Advarsel: giftig!	16	25									
Kondensat	AV gassbrennverdiapparater, ikke av oljebrennverdiapparater!	16	110					✓				
Kondensat	Fra damppanlegg	16	110					✓				
Natronlud	50 % vannløsning	10	60					✓				
Aceton	Flytende	5	-10 til 40					✓				
Biogass - før gassvasker	45 - 70% CH <sub>4</sub> / 20 - 45% CO <sub>2</sub>	5	70								✓	✓
Biogass - etter gassvasker	Ifølge G260 og G262	5	70								✓	✓
Oppvarming ved fermentering	Substrattemperatur 65 °C uten for fermenteringsbeholder	10	105					✓	✓	✓		

Viega behandlings-nr.:

Viega prosjekt-nr.:

Dato:

Forfatter:

Kunde-nr.:

1	Kunde / Firma (Firmastempel)  Gate/vei: Postnummer/by: Telefon:  Kontaktperson:	Ledelse: F + E  Kontakt servicecenter E-post: service-werkstoffanfrage@viega.de																														
2	Slutkunde:  Prosjekt: Prosjektstørrelse: (løpende meter rør / fittings)  Kontaktperson:	<b>Anbefaling</b>  Dato:  (Utfylles av Viega)																														
3	Dimensjon: Sett kryss ved det pågjeldende Viega-system																															
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">Profipress Kobber</td> <td style="width: 10%;">Profipress S Kobber</td> <td style="width: 10%;">Sanpress-rør 1.4401 Syrefast stål</td> <td style="width: 10%;">Sanpress-rør 1.4401 Syrefast stål</td> <td style="width: 10%;">Sanpress-rør 1.4521 Syrefast stål</td> <td style="width: 10%;">Sanpress-rør 1.4521 Syrefast stål</td> <td style="width: 10%;">Profipress G Kobber</td> <td style="width: 10%;">Sanpress Inox G Syrefast stål</td> <td style="width: 10%;">Prestabo Galvanisert stål</td> <td style="width: 10%;">Prestabo Galvanisert stål</td> </tr> <tr> <td>Kobber/ Rødgods EPDM</td> <td>Kobber/ Rødgods FKM</td> <td>Syrefast stål EPDM</td> <td>Rødgods EPDM</td> <td>Syrefast stål EPDM</td> <td>Rødgods EPDM</td> <td>Kobber/ Rødgods HNBR</td> <td>Syrefast stål HNBR</td> <td>Galvanisert stål EPDM</td> <td>Galvanisert stål EPDM</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Profipress Kobber	Profipress S Kobber	Sanpress-rør 1.4401 Syrefast stål	Sanpress-rør 1.4401 Syrefast stål	Sanpress-rør 1.4521 Syrefast stål	Sanpress-rør 1.4521 Syrefast stål	Profipress G Kobber	Sanpress Inox G Syrefast stål	Prestabo Galvanisert stål	Prestabo Galvanisert stål	Kobber/ Rødgods EPDM	Kobber/ Rødgods FKM	Syrefast stål EPDM	Rødgods EPDM	Syrefast stål EPDM	Rødgods EPDM	Kobber/ Rødgods HNBR	Syrefast stål HNBR	Galvanisert stål EPDM	Galvanisert stål EPDM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Profipress Kobber	Profipress S Kobber	Sanpress-rør 1.4401 Syrefast stål	Sanpress-rør 1.4401 Syrefast stål	Sanpress-rør 1.4521 Syrefast stål	Sanpress-rør 1.4521 Syrefast stål	Profipress G Kobber	Sanpress Inox G Syrefast stål	Prestabo Galvanisert stål	Prestabo Galvanisert stål																							
Kobber/ Rødgods EPDM	Kobber/ Rødgods FKM	Syrefast stål EPDM	Rødgods EPDM	Syrefast stål EPDM	Rødgods EPDM	Kobber/ Rødgods HNBR	Syrefast stål HNBR	Galvanisert stål EPDM	Galvanisert stål EPDM																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
4	Totalanleggets funksjon?																															
5	Hvilken funksjon har Viega-komponentene i anlegget?																															
6	Hvilke medier blir materialene som skal undersøkes utsatt for? (Vennligst legg ved sikkerhetsdatablader og tekniske datablader)																															
7	Forventes det ytterligere bestanddeler i mediet? Eksempel: Additiver, rengjøringsmidler etc. Hvis ja, hvilke og i hvilken konsentrasjon.																															
8	Hvor store er mengdene som skal transporteres? Vennligst angi forholdet dersom det dreier seg om flere komponenter.																															
9	Driftsbetingelser																															
	$T_{max}$	Trykkslag <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei																														
	$T_{min}$	Stagnation <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei																														
	$P_{max}$																															
	$P_{min}$	System <input type="checkbox"/> åpen <input type="checkbox"/> lukket																														
	$pH_{max}$	Anleggets oppstillingssted <input type="checkbox"/> utendørs <input type="checkbox"/> innendørs																														
	$pH_{min}$																															
10	Hvor høy er systemts brukstid planlagt til?																															

Vår anbefaling refererer til de angitte bruks- og driftsbetingelsene. Herigjennom utvides ikke det eksisterende ansvaret for mangler, spesielt forlenges ikke de lovmessige ansvarsfristene for mangler.